



LORENCIC

Mörtelschlauch 40 bar

VERWENDUNG:

Dorngefertigter Druckschlauch geeignet zur Förderung von Mörtel, Estrich, Verputz, Beton, Gips und sonstigen nassen, abrasiven Medien mit kleiner Teilchengröße. Geeignet für Verputz- und Spritzbetonmaschinen.

TECHNISCHE DATEN:
(in Kurzform)

Artikel Nr.	Z3122540LO	Z3123540LO	Z3125020LO	Z3125040LO
Abmessungen, innen x außen:	25 x 37 mm	35 x 49 mm	51 x 68 mm	51 x 68 mm
Länge:	40 lfm	40 lfm	20 lfm	40 lfm
Norm:	Abriebsverlust der Seele nach ISO 4649: 70 +/- 5 mm ³			
Seele:	SBR/NR-Gummi, schwarz, glatt, antistatisch und abriebsbeständig			
Einlage:	hochfestes synthetisches Cordgewebe			
Decke:	SBR/NR-Gummi, schwarz, glatt (stoffgemustert), antistatisch und abriebbeständig			
Betriebsdruck:	40 bar	40 bar	40 bar	40 bar
Platzdruck:	120 bar	120 bar	120 bar	120 bar
Temperaturbereich:	-40 °C bis +70 °C			

ALLGEMEINE HINWEISE:

Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können.

Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Webseite www.lorencic.com zu informieren.