



LORENCIC

Mörtelschlauch 10 bar

VERWENDUNG:

Dorngefertigter Druckschlauch geeignet zur Förderung von Mörtel, Estrich, Verputz, Beton, Gips und sonstigen nassen, abrasiven Medien. Eingesetzt auf Spritzbeton-Maschinen, im Tunnelbau und in öffentlichen Werken.

TECHNISCHE DATEN:
(in Kurzform)

Artikel Nr.	Z3126020LO	Z3126040LO	Z3126540LO
Abmessungen, innen x außen:	60 x 78 mm	60 x 78 mm	65 x 85 mm
Länge:	20 lfm	40 lfm	40 lfm
Norm:	Abriebsverlust der Seele nach ISO 4649: 70 +/- 5 mm ³		
Seele:	SBR/NR-Gummi, schwarz, glatt, antistatisch und abriebsbeständig		
Einlage:	hochfestes synthetisches Cordgewebe		
Decke:	SBR/NR-Gummi, schwarz, glatt (stoffgemustert), antistatisch und abriebsbeständig		
Betriebsdruck:	10 bar	10 bar	10 bar
Platzdruck:	30 bar	30 bar	30 bar
Temperaturbereich:	-40 °C bis +70 °C		

ALLGEMEINE HINWEISE:

Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können.

Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Webseite www.lorencic.com zu informieren.