



LORENCIC BETONKONTAKT LO-UNI

PODRUČJE PRIMJENE:

BETONKONTAKT LO-UNI je brzосуšeći vezivni most bez otapala za glatke betonske površine ili betonske površine koje treba ožbukati. Takva pripremna obrada sprečava štetnu reakciju između betona i gipsa. BETONKONTAKT LO-UNI služi kao dobra po-veznica između podloge i premaza ili zaglađenog gipsa.

BETONKONTAKT LO-UNI koristi se u unutarnjoj i vanjskoj primjeni te poboljšava mehaničko prianjanje osnovnih, cementnih, vapneno cementnih i gipsanih žbuka itd.

MATERIJAL:

- disperzija akrila i umjetne smole

SVOJSTVA PROIZVODA:

- za unutarnju i vanjsku primjenu
- bez otapala
- brzосуšeći
- poboljšava prianjanje gipsanih, cementnih i vapneno cementnih žbuka

OBRADA:

BETONKONTAKT LO-UNI prije nanošenja dobro promiješati i nanositi nerazrijeđeno. Obradivanje i nanošenje četkom, uređajem za prskanje ili valjkom. S vremena na vrijeme promiješati, jer se brzo suši. Alat nakon korištenja odmah isprati vodom.

PODLOGA:

Podloga mora biti suha i čista od nečistoća kao npr. masti, ulja, algi itd. BETONKONTAKT LO-UNI ne nanositi na vlažne i smrznute površine. Vrijede odredbe DIN 18 550. Maksimalna dozvoljena vlažnost betona iznosi 3%.

PRIPREMNA OBRADA PODLOGE:

Preporučamo prije korištenja ispitati čvrstoću struganjem.

SKLADIŠTENJE:

BETONKONTAKT LO-UNI skladišti se u zatvorenim kantama i mora se zaštititi od smrzavanja. Već otvorene kante dobro zatvoriti i iskoristiti u što kraćem roku. Skladištenje do 12 mjeseci.

TEHNIČKI PODACI:

Šifra	33422LO
Pakiranje	PVC kanta
Jedinica mjere po paleti	24 kante
Količina po jedinici	20 kg/kanta
Izgled	crveno obojani, mat
Temperatura pri obradi	ne ispod 5°C (zrak i podloga)
Gustoća	1,6 g/cm ³
Žbukanje	nakon sušenja, u pravilu nakon cca. 12 sati, (ovisno o vlažnosti zraka i temperaturi)
Potrošnja	cca. 200 - 350 g/m ² , ovisno o podlozi
Skladištenje	na hladnome, suhome, zaštiti od smrzavanja
Trajnost	max. 12 mjeseci

Svi tehnički podaci odnose se na laboratorijske uvjete 20°C / 65% r. F.

SIGURNOSNI SAVJETI:

Zaštititi oči i kožu. Štrcaj na koži isprati vodom i sapunom.
U doticaju s očima odmah isprati s puno vode i obratiti se liječniku.
Proizvod zaštititi od doticaja s djecom. Detaljnije vidi u sigurnosnom listu.

VOC vrijednost:

Klasa a Tip wb, VOC granična vrijednost od 2010 = 30 g/l,
VOC vrijednost: < 1 g/

OPĆENITE NAPOMENE:

Ovim podsjetnikom/listom sva prijašnja izdanja postaju nevažeća. Podaci ovog tehničkog lista odgovaraju našim trenutnim saznanjima i praktičnim iskustvima upotrebe.

Podaci su izrađeni točno i savjesno no bez jamstva za točnost i cjelovitost i bez jamstva za daljne odluke korisnika. Podaci sami za sebe ne obvezuju pravni odnos ili ostale dodatne obveze.

Ne oslobađaju kupca proizvod samostalno ispitati na prikladnost i za to predviđenu svrhu uporabe. Naši proizvodi podliježu, kao i sve sadržane sirovine, kontinuiranom nadzoru čime se jamči stalna i nepromjenjiva kvaliteta.

Obratiti pozornost na važeće norme za obradu (Ö-norme, SIA-norme) kao i priznate nacionalne upute za obradu i tehničke listove ÖAP-a, tj. njemačkog štukaturskog strukovnog udruženja. Naši tehnički i stručni savjetnici stoje Vam na raspolaganju.